

Opslag en Transportprocedure

Opslag:

Gedurende de opslagperiode raden wij u aan om de temperatuur zo constant mogelijk te houden tot aan het moment van de installatie zelf. Bij voorkeur dienen de materialen in een geconditioneerde ruimte te worden opgeslagen. Direct zonlicht en/of stralingswarmte van kunstmatige warmtebronnen zoals heaters dient te worden voorkomen.

Aandachtspunten:

- Direct na aankomst in de opslagruimte verpakkingsfolie verwijderen zodat ventilatie van het materiaal gewaarborgd is.
- Zorg, vanwege het thermoplastische karakter van Envirodeck, voor een adequate ondersteuning van de pakketten op een vlakke, schone ondergrond met een maximale HOH afstand van de ondersteuningsbalken van 40 cm. Indien pallets of stalen skids meegeleverd zijn kunnen de pakketten zonder extra voorziening worden opgeslagen.
- Maximaal 2 pakketten op elkaar stapelen*.

Transport:

Voor het transport geldt hetzelfde als bij de opslag, zorg voor een vlakke ondergrond, ondersteun de goederen adequaat en vervoer de materialen horizontaal, bij gestapeld transport maximaal 2 pakketten op elkaar*.

Zorg ervoor dat de materialen goed gefixeerd zijn op een pallet of op steunbalken en bescherm het pakket rondom (bijv. met multiplex) tegen transportschade.

Installatievoorbereiding:

Hout zet uit bij temperatuurverhoging, zo ook Envirodeck. Het is daarom aan te bevelen er bij stil te staan wat de temperatuur van de Envirodeck materialen is tijdens de installatie. Sterk wisselende temperaturen hebben invloed op de toleranties van Envirodeck, hiermee dient vooraf rekening te worden gehouden om verassingingen achteraf te voorkomen. Laat de materialen daarom minimaal 48 uur na het aanvoeren op de bouwlocatie acclimatiseren.

* Indien verschillende pakketten op elkaar worden gestapeld (max. 2 op elkaar), dient er een schutbord (bijv. multiplex) maar bij voorkeur een plaat rubbergranulaat (bijv. Regupol 6510) van 1 cm dikte op het onderste pakket te worden geplaatst om beschadigingen van het onderste pakket door indrukking van de ondersteuningsbalken van het bovenste pakket te voorkomen.

De bovenstaande informatie is tot stand gekomen op basis van onze huidige kennis. Onze technische adviezen aangaande onze materialen geschieden geheel vrijblijvend, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u meer specifieke informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw dealer of met Fiberplast BV.